

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Artigo: <b>AERO DRY AVR RAMADO</b>	Código: <b>01.005</b>	TAG <b>DRY</b>			
<b>Largura (m)</b> Ramado: +/- 4cm	<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%:	<b>Rendimento (m/kg):</b>	<b>Nota Pilling:</b>		
<b>1,60</b>	<b>170,00</b>	<b>3,68</b>	<b>5,00</b>		
Norma <b>NBR 10.589</b>	<b>NBR 10.591</b>		Norma <b>ASTMD3512/10</b>		
Encolhimento (%) +3	Vertical	<b>-8</b>	Alongamento (%) +5	Vertical	<b>32</b>
	Horizontal	<b>-5</b>		Horizontal	<b>41</b>
Norma <b>NBR 10.320</b>		Norma <b>NBR 12.960</b>			
Composição (%):	<b>PA</b>	<b>EL</b>			
Norma <b>20A/05 AATCC</b>	<b>96,00</b>	<b>4,00</b>			

## INFORMAÇÕES GERAIS

### Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

### Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

### Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

### Características:

A combinação de Micro Fibras de Poliamida com Elastano, mas com estrutura Dry vazada, permite ao tecido as características de resistência e durabilidade sem perder o conforto. A elasticidade e respirabilidade, somadas ao acabamento Dry Fast, permitem uma ampla gama de possibilidades e aplicação além da prática de esportes leves como para a moda casual e casual esportiva.

### Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

**Cores Luminosas** Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas. Recomenda-se também não utilizar Brancos com Cores intensas na mesma peça pelo risco de migração.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.

OBSERVAÇÃO:

Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex
Pontos/cm	4	4	4	5
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola
Ponto	504-514	504-514	406	504

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



Temperatura máxima de lavagem 40°C

Não alvejar/  
Não branquear

Não secar em tambor

Não passar

Não limpar a seco