



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Artigo: FLEX LIFE AVR RAMADO	Código: 01.028				
Largura (m) Ramado: +- 4cm	Gramatura (g/m²) ± 5%:	Rendimento (m/kg):	Nota Pilling:		
1,60	350,00	1,79	5,00		
Norma NBR 10.589	NBR 10.591		Norma	ASTMD3512/10	
Encolhimento (%) +-3	Vertical	-1	Alongamento (%) +-5	Vertical	8.9
	Horizontal	-3		Horizontal	8.07
Norma NBR 10.320		Norma NBR 12.960			
Composição (%):	PA	EL			
Norma 20A/05 AATCC	89,00	11,00			

INFORMAÇÕES GERAIS

Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfiar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descansar enfiado por 24 h.

Enfiar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfiado de 2 cm.

Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

Características:

O uso do Fio Texturizado a Ar de Fibras de Poliamida com Elastano e construção de Atla compressão, permitem ao tecido as características de resistência e conforto, com o toque assimilado ao algodão. A elasticidade e respirabilidade permitem uma ampla gama de possibilidades e aplicação além da prática de esportes como para a moda casual e casual esportiva.

Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas. Recomenda-se também não utilizar Brancos com Cores intensas na mesma peça pelo risco de migração.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



Temperatura máxima de lavagem 40°C

Não alvejar/
Não branquear

Não secar em tambor

Não passar

Não limpar a seco

Observação: O encolhimento informado é obtido através de lavagem em máquina caseira e secagem em secadora "tumbler".