

Artigo: <b>JACQ JAGUAR AVR RAMADO</b>		Código: <b>01.067</b>	
<b>Largura (m)</b> Ramado: +/- 4cm	<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%:	<b>Rendimento (m/kg):</b>	<b>Nota Pilling: 4,5</b>
<b>1,50</b>	<b>330,00</b>	<b>2,02</b>	
Norma NBR 10.589	NBR 10.591		Norma ASTM D3512/10
Encolhimento (%) +/-3	Vertical %	<b>3,3</b>	Alongamento (%) +/-5
	Horizontal %	<b>8,0</b>	
Norma NBR 10.320		Norma NBR 12.960	<b>13,36</b>
Composição (%):	<b>PA</b>	<b>EL</b>	Horizontal
Norma 20A/05 AATCC	<b>83</b>	<b>17</b>	<b>8,16</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Armazenagem / Enfesto:**

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfaldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

**Corte:**

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

**Costura:**

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

**Características:**

Jacquard de tom sobre tom com textura em fio brilhante, produzido em tear jacquard eletrônico, com destaque em sua trama inovadora, que permite ao artigo ótima elasticidade sem transparência aliada a perfeita combinação de Finas Fibras de Poliamida com Elastano, que propiciam ao tecido características de conforto, flexibilidade e estilo, seguindo as tendências do mercado para as próximas temporadas. A elasticidade, respirabilidade e toque de seda, permitem uma ampla gama de possibilidades e aplicação além da prática de esportes como para a moda casual e casual esportiva.

**Indicações e Cuidados**

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento e versatilidade;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

**Cores Luminosas Sangram e Mancham.** Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

Recomenda-se também não utilizar Brancos com Cores intensas na mesma peça pelo risco de migração.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



**Temperatura máxima de lavagem 40°C**

**Não alvejar/  
Não branquear**

**Não secar em tambor**

**Não passar**

**Não limpar a seco**

Observação: O encolhimento informado é obtido através de lavagem em máquina caseira e secagem em secadora "tumbler".