



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Artigo: <b>JACQ SIERRA AVR RAMADO</b>	Código: <b>01.083</b>	TAG: <b>AVR / UV</b>	
<b>Largura (m)</b> Ramado: +- 4cm	<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%:	<b>Rendimento (m/kg):</b>	<b>Nota Pilling:</b>
<b>1,20</b>	<b>270,00</b>	<b>3,09</b>	<b>5,00</b>
Norma NBR 10.589	NBR 10.591		Norma ASTM D3512/10
Encolhimento (%) +3	Vertical <b>-2,33</b> Horizontal <b>-3,66</b>	Alongamento (%) +5	Vertical <b>37,47%</b> Horizontal <b>18,59%</b>
Solidez a Fricção	Umido <b>4,5</b> Seco <b>4,5</b>	Solidez a Lavação	<b>4,5</b>
Norma NBR 10.320		Norma NBR 12.960	
Composição (%):	<b>PA</b>	<b>PUE</b>	
Norma 20A/05 AATCC	<b>85</b>	<b>15</b>	

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descaçar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

#### Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

#### Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calçador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

#### Características:

As texturas estão cada dia ganhando mais espaços no segmento têxtil. O Jacquard Sierra tem em sua característica canelada a modernidade rompendo o básico com a simplicidade da introdução do falso liso, trabalhado em recortes ou peças inteiras deixa as peças com um visual marcante com seu relevo acentuado se tornando único. O artigo pode ser usado na moda Fitness, Casual e Praia.

#### Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;


#### Cores Luminosas

Sangram e

Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas. Recomenda-se também não utilizar Brancos com Cores intensas na mesma peça pelo risco de migração.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



Temperatura máxima de lavagem 40°C

Não alvejar/  
Não branquear

Não secar em  
tambor

Não passar

Não limpar a seco

Secar na Horizontal

Observação: O encolhimento informado é obtido através de lavagem em máquina caseira e secagem em secadora "tumbler".