



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Artigo: <b>LUREX AVR RAMADO</b>	Código: <b>01.080</b>	TAG: <b>AVR</b>			
<b>Largura (m)</b> Ramado: +/- 4cm	<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%:	<b>Rendimento (m/kg):</b>	<b>Nota Pilling:</b>		
<b>1,10</b>	<b>190,00</b>	<b>4,78</b>	<b>5,00</b>		
Norma NBR 10.589	NBR 10.591		Norma ASTMD3512/10		
Encolhimento (%) +/-3	Vertical	<b>3%</b>	Alongamento (%) +/-5	Vertical	<b>38,00%</b>
	Horizontal	<b>3%</b>		Horizontal	<b>69,00%</b>
Solidez a Fricção	Umido	<b>4,5</b>	Solidez a Lavação	<b>4,5</b>	
	Seco	<b>4,5</b>			
Norma NBR 10.320		Norma NBR 12.960			
Composição (%):	<b>PA</b>	<b>PUE</b>			
Norma 20A/05 AATCC	<b>95</b>	<b>5</b>			

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfreadado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

#### Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

#### Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

#### Características:

O brilho esta em alta novamente aliada a toque de poliamida e elastano se torna irresistível, é uma aposta com sucesso garantido para uma linha elegante e charmosa no mercado de beachwear e fitness, seu lado interno todo em poliamida garante o conforto esperado quando tem contato com a pele.

#### Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

**Cores Luminosas** Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas. Recomenda-se também não utilizar Brancos com Cores intensas na mesma peça pelo risco de migração.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



**Temperatura máxima de lavagem 40°C**



**Não alvejar/  
Não branquear**



**Não secar em tambor**



**Não passar**



**Não limpar a seco**



**Secar na Horizontal**

Observação: O encolhimento informado é obtido através de lavagem em máquina caseira e secagem em secadora "tumbler".