

|                                   |  |                           |                      |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Artigo: <b>NERO UV AVR RAMADO</b> |  | Código: <b>01.101</b>     | <b>TAG: UV</b>       |
| <b>Largura (m)</b> Ramado: +- 4cm | <b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%: | <b>Rendimento (m/kg):</b> | <b>Nota Pilling:</b> |
| <b>1,60</b>                       | <b>280,00</b>                            | <b>2,23</b>               | <b>4,50</b>          |
| Norma NBR 10.589                  | NBR 10.591                               |                           | Norma ASTM D3512/10  |
| Encolhimento (%) +3               | Vertical                                 | <b>-1%</b>                | Alongamento (%) +5   |
|                                   | Horizontal                               | <b>0%</b>                 |                      |
| Norma NBR 10.320                  |  | Norma NBR 12.960          |                      |
| Composição (%):                   | <b>PA</b>                                | <b>EL</b>                 |                      |
| Norma 20A/05 AATCC                | <b>85%</b>                               | <b>15%</b>                |                      |

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Armazenagem / Enfesto:**

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfiar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descansar enfiado por 24 h.

Enfiar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

**Corte:**

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfiar de 2 cm.

**Costura:**

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

**Características:**

Nero, tem em sua composição fios de poliamida com elastano, tecido em máquina dupla frontura o que proporciona uma trama mais fechada, que proporciona ao produto toque sutil e confortável, sem abrir mão da compressão necessária para a aplicação em peças que necessitam desta característica, malha muito versátil nas mais variadas aplicações. Apresenta zero transparência, boa elasticidade e ótima respirabilidade, aliada a resistência e durabilidade sem perder o conforto. Contudo, com este produto é possível ser aplicado em ampla gama de segmentos, tanto para moda direcionada a prática de exercícios, como para a moda casual e casual esportiva.

**Indicações e Cuidados**

Indicado ao uso esportivo casual.

Não

usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Para evitar desbotamento e migração de cor, as peças de cores intensas devem ser lavadas separadamente, com sabão neutro, em temperatura máxima de 40°C, não serem deixadas de molho. Recomenda-se centrifugar imediatamente após a lavagem. Devem ainda ser secadas à sombra.

Não recomendamos utilizar Brancos e cores claras em compesês com Cores intensas na mesma peça, pois dependendo do processo de lavagem se não seguido rigorosamente as instruções acima, poderão ocorrer a migração de cor.

Observação: Cores Luminosas e Citricas tem como característica, a ter baixa solidez a luz e lavação, no caso de solicitação deste tipo de tonalidade, consultar area técnica para orientações.

|   |            |         |           |           |             |
|---|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Recomendação de utilização de agulhas e fios. |            |         |           |           | OBSERVAÇÃO: |
| Máquina                                       | Interloque | Reta    | Galoneira | Overloque |             |
| Linha No.                                     | 120 Tex    | 120 Tex | 120 Tex   | 120 Tex   |             |
| Pontos/cm                                     | 4          | 4       | 4         | 5         |             |
| Agulha  | 65-70      | 65-70   | 65-70     | 65-70     |             |
| Tipo de Ponta                                 | Bola       | Bola    | Bola      | Bola      |             |
| Ponto   | 504-514    | 504-514 | 406       | 504       |             |

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



**Temperatura máxima de lavagem 40°C**

**Não alvejar/  
Não branquear**

**Não secar em tambor**

**Não passar**

**Não limpar a seco**